Papier- und Kartonfabrik varel

Technische Spezifikationen
technical specifications

JadeKraft®
***Artikel 92960** | Article 92960*
***Deckenpapier** | Liner*

Grammatur | *Grammage* *g/m² | gsm* *DIN EN ISO 536*	*Berstfestigkeit* | *Burst* *kPa* *ISO 2759*		*SCT quer* | *SCT CD* *kN/m* *DIN 54518*		*Cobb$_{60}$* | *Cobb$_{60}$* *g/m² | gsm* *DIN EN ISO 535*
120	395	335	2,40	2,00	30
125	415	350	2,50	2,10	30
130	430	365	2,60	2,20	30
135	440	375	2,70	2,30	30
140	450	380	2,80	2,40	30
160	500	420	3,10	2,60	30
170	520	440	3,25	2,70	30
180	530	450	3,35	2,80	30
190	550	470	3,45	2,90	30
200	580	490	3,55	3,00	30
280	770	660	4,80	4,10	30
± 3 % ≤ 200 g/m² | gsm ± 4 % > 200 g/m² | gsm	*Normalwert* | *typical value*	*Mindestwert (Rolle)* | *minimum value (reel)*	*Normalwert* | *typical value*	*Mindestwert (Rolle)* | *minimum value (reel)*	± 10 g/m² | gsm

Feuchtigkeit	*| Moisture Content*	*DIN EN ISO 287*	*Typischer Wert (Rolle) | typical value (reel)*	*7,5 ± 1 %*
Spaltfestigkeit	*| Ply Bond Strength*	*T 569 Internal Scott Bond*	*Typischer Wert | typical value*	*≥ 250 J/m²*
Prüfklima	*| Testing Climate*	*EN 20187*		*23 °C / 50 % rF | RH*
CEPI-Code	*| 90*			

Gewährleistung für technische Eigenschaften gemäß CEPI ContainerBoard 5.Auflage Oktober 2017
Terms of guarantee for technical specifications according to CEPI ContainerBoard 5th edition 2017-10

Version: 2018/1

Dangaster Str. 38 · D-26316 Varel
Telefon +49 (4451) 138-0
Telefax +49 (4451) 81046
www.pkvarel.de · info@pkvarel.de

Weitere Flächengewichte auf Anfrage.
Additional grammages available on request.
Alle vorgegebenen Werte sind vorbehaltlich techn. Änderungen.
All indicated figures may be subject to technical changes.